



Baumit ProTherm

Фасадна теплоізоляційна плита з білого пінополістиролу

Переваги

- Висока теплоізоляційна здатність
- Вологостійкість
- Розміри 1000x500x (20-200) мм



Продукт

Фасадна теплоізоляційна плита з білого пінополістиролу, розміри 1000x500x(20÷200) мм.

Склад

Пінополістирол.

Властивості

- Висока теплоізоляційна здатність;
- Вологостійкість;
- Пінопластична структура;
- Високі показники пожежної безпеки;
- Стабільність розмірів;
- Стійкість до впливу мікроорганізмів;
- Легка обробка;
- Біологічна безпечність.

Застосування

Для теплоізоляції стінових і фасадних конструкцій нових та існуючих будівель. Застосовуються для утеплення малоповерхових та багатоповерхових будівель. Теплоізоляційні плити Baumit ProTherm входять до складу фасадної системи Baumit PRO ("Бауміт Про").

Відповідність матеріалу

Позначка технічних характеристик і показників якості теплоізоляційних плит Baunit ProTherm згідно ДСТУ Б EN 13163:2012: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S1 - P3 - TR115 - BS115 - CS(10)70 та перевищують вимоги визначені в ETAG 004 та ДСТУ Б В.2.6-189:2013 "Методи вибору теплоізоляційного матеріалами для утеплення будівель" Таблиця 1.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-1/11857 від 30.05.2019. Код ДКПП:22.21.41-20.00.

Технічні характеристики дійсні за температури +20 °C та відносної вологості повітря 60%. В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватись.

Колір:	білий
Форма торців:	GK - рівна кромка
Границя міцності на стиск при 10 % деформації, МПа:	≥70 кПа (0,07 МПа)
Границя міцності при розтягуванні у напрямку товщини плити, МПа:	≥115 кПа (0,115 МПа)
Міцність на розрив:	не менше ніж 0,012 МПа (згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-189:2013)
Теплопровідність:	фактична: ум. "А" = 0,038 Вт/(м × °C); ум. "Б" = 0,038 Вт/(м × °C) розрахункова: ум. "А" = 0,040 Вт/(м × °C); ум. "Б" = 0,040 Вт/(м × °C)
Товщина шару:	20-500 мм, з кроком 10 мм ±1 мм
Категорія горючості (поведінка при горінні):	G1 "низька горючість" B1 "важкозаймиста" згідно п. 5.3 ДСТУ Б В.2.7-19-95 та п. 5.3 ДБН В.2.6-33 Згідно ÖNORM B 3800, Teil 1 клас горючості - B1 (Euroklasse)
Щільність:	~15,3 кг/м³ але не менше ніж 15,1 кг/м³
Коефіцієнт опору паропроникності:	μ ≥20
Паропроникність:	не менше ніж 0,05 мг/(м×г×Па) Вимоги ДСТУ - не менше ніж 0,05 мг/(м×г×Па)
Строк ефективної експлуатації:	не менше ніж 25 років (згідно з ДСТУ Б В.2.7-182)
Розміри:	1000×500 мм Допустимі відхилення: - по довжині: ±2 мм; - по ширині: ±2 мм; Прямокутність: ±5/1000 мм; Площинність на 1 м.п.: 10 мм
Витрата:	2 листи на 1 м²

Форма постачання Упаковка, обернута поліетиленовою плівкою об'ємом ~0,3 м³.

Зберігання В сухих умовах, захищених від ультрафіолетового випромінювання, атмосферних впливів та механічних пошкоджень. Захищати від безпосереднього впливу прямих сонячних променів.

Основа Поверхня основи повинна бути міцною, сухою, незамерзлою.

Підготовка основи Поверхню основи підготувати у відповідності до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхню очистити від забруднень та речовин, які знижують адгезію матеріалу до поверхні (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо опалубні мастила, бітумні мастики, лакофарбові покриття, тощо). Слабкі ділянки поверхні й такі, що осипаються, видалити.

У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвілью, слід з'ясувати причини її утворення та усунути їх! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом та обробити антимікробним водним сануючим розчином Baumit FungoFluid.

Виступи на основі понад 10 мм вирівняти механічним способом. Місця, що подають глухий звук, а також пухкі місця та місця лущення необхідно розчистити, заґрунтувати у відповідності з характером поверхні ґрунтовкою Bauprimer Grund або Bauprimer SuperPrimer. Після витримки регламентованої технологічної перерви, залежно від типу основи та характеру дефектів в основі, вирівняти штукатурними сумішами Bauprimer.

Перед початком приклеювання теплоізоляційних плит на підготовлені фасадні стінові конструкції рекомендується встановити стартові профілі Baupit Start.

Встановлення стартових профілів Baupit Start

Закріплення стартового профілю Baupit Start забезпечує кращу якість початку виконання робіт, а також утворює горизонтальну опорну площадку для встановлення першого ряду теплоізоляційних плит системи. Закріплення виконувати за допомогою розпирних дюбелів приблизно через кожні 300 мм. У разі наявності відхилень стінової конструкції, встановлюйте спеціальні підкладки між основою та профілем. При з'єднанні стартових профілів один з одним залишати не менше ніж 3 мм для забезпечення розширення між ними.

Приклеювання теплоізоляційних плит Baupit ProTherm на фасадні поверхні виконувати за допомогою клейових та клей-шпаклівних сумішей Baupit.

Залежно від виду основи, приклеювання фасадних пінополістирольних плит Baupit ProTherm до будівельних конструкцій виконувати на клейові суміші:

- мінеральні: Baupit StarContact / ProContact / NivoFix;

- бітумні, мінеральні: Baupit BituFix 2X;

- бітумні, дерев'яні, мінеральні: Baupit SupraFix;

- мінеральні, дерев'яні (OSB, ДСП, опалубка типу Velox...): Baupit DispoFix, Baupit SupraFix.

Товщина клейового шару не повинна перевищувати 10 мм.

Не заповнювати шви фасадних теплоізоляційних плит клейовою або клей-шпаклівною сумішшю.

Монтаж теплоізоляційних плит Baupit ProTherm виконувати рядами знизу доверху, з дотриманням правил перев'язки швів: зміщення швів по горизонталі по типу цегляної кладки, зубчаста перев'язка на зовнішніх кутах будівлі; обрамлення віконних і дверних прорізів плитами з підігнаними по місцю вирізами.

При теплоізоляції цокольних конструкцій застосовувати фасадні плити з екструдованого пінополістиролу, наприклад, Baupit XPS TOP.

При улаштуванні протипожежних поясів застосовувати фасадні мінераловатні плити, наприклад, Baupit MineralTherm.

Способи нанесення клейової суміші на поверхню теплоізоляційних плит**Суцільний спосіб**

Суцільний спосіб нанесення клейової суміші на поверхню теплоізоляційних плит проводиться при відхиленні поверхні основи до 5 мм на правилі довжиною 2 м. Для цього рівномірно розподіліть клейову розчинову суміш по всій поверхні теплоізоляційної плити зубчастим шпателем з зубцями від 6 до 10 мм.

Периметрально-маяковий спосіб

Периметрально-маяковий спосіб нанесення клейової суміші призначений для основ з нерівностями поверхні до 10 мм на правилі 2 м. Клейова розчинова суміш розподіляється зубчатою теркою з зубцями від 6 до 10 мм по периметру плити (відступити від країв плити до 5 см) та 3 крапки посередині плити. Поверхня теплоізоляційної плити повинна бути вкритою розчиновою сумішшю щонайменше на 60%.

В цокольних частині безпосередньо по плитам з екструдованого пінополістиролу Baupit XPS TOP для захисту їх від інтенсивних експлуатаційних навантажень та забезпечення вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 Таблиця 1, а саме, опір штукатурно-декоративного шару до удару - не нижче ніж 10 Дж, рекомендується влаштовувати посилений гідрозахисний шар Baupit StarContact з армуванням панцерною склосіткою Baupit StrongTex.

Для створення покриттів в системах скріпленої теплоізоляції стійких до екстремальних навантажень - опір до удару з енергією до 80 Дж, по пінополістирольним плитам Baupit ProTherm, рекомендується влаштовувати посилений гідрозахисний шар Baupit PowerFlex з армуванням панцерною склосіткою Baupit StrongTex / StarTex.

Безпосередньо на посилений гідрозахисний шар Baupit StarContact армований панцерною склосіткою Baupit StrongTex або металевою сіткою закріплених фасадними дюбелями з металевим гвинтовим стержнем, дозволяється приклеювати плитку на високоадгезійні клейові суміші: Baupit FlexTop, Baupit FlexMarmor (див. відповідні технологічну карту Baupit та конструктивно-технологічні рішення Baupit).

На посилений гідрозахисний шар перед нанесенням фінішних штукатурно-декоративних покриттів рекомендується влаштовувати рядовий гідрозахисний шар Baupit StarContact / ProContact армований лугостійкою склосіткою Baupit StarTex.

Товщина посиленого гідрозахисного шару Baupit StarContact / ProContact з армуванням панцерною склосіткою Baupit StrongTex - не більше ніж 8 мм (рекомендована - 6 мм).

Товщина рядового гідрозахисного шару Baupit StarContact / ProContact, армованого лугостійкою Baupit StarTex - не більше ніж 5 мм (рекомендована 3-4 мм).

Фасадні системи скріпленої теплоізоляції Baupit на основі мінераловатних плит рекомендується оздоблювати мінеральними або органічними штукатурно-декоративними сумішами Baupit (див. рекомендації нижче).

Рекомендації щодо виконання робіт:

Роботи виконувати в сухих умовах, за температури повітря та поверхні основи від +5 до +30 °C та відносної вологості повітря не більше ніж 80%. Захищати робоче місце від впливу протягів та вітру.

Всі роботи з використанням матеріалів Baupit, зокрема виконання усіх технологічних процесів, а також транспортування та зберігання матеріалів слід виконувати у відповідності до вимог відповідних технічних паспортів на матеріали, "Технологічної карти Baupit" та вимог нормативних документів ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Рекомендації щодо застосування фасадних декоративних покриттів

На силіконових в'язучих штукатурно-декоративні покриття мають оптимальні характеристики паропроникності, еластичності, опору атмосферним опадам, стійкості до забруднення та здатності до забарвлення:

- професійні штукатурно-декоративні суміші Baupit SilikonTop баранець 1,5K, 2K, 3K або короїд 2R, 3R;

- преміальні штукатурно-декоративні суміші Baupit StarTop з фактурою баранець: 1,5K, 2K, 3K.

На силікатних в'язучих штукатурно-декоративні покриття забезпечують високу ефективність теплоізоляційної системи за рахунок швидкого виведення конденсату з системи і більшу стійкість до розповсюдження грибків та цвілі в умовах тривалої відсутності опромінення поверхні ультрафіолетовим світлом;

- професійні штукатурно-декоративні суміші Baupit SilikatTop баранець 1,5K, 2K, 3K або короїд 2R, 3R;

На складних органічних в'язучих з ефектом фотокаталізу та нанонаповнювачем, що забезпечує покриття підвищену стійкість до органічних та неорганічних забруднень:

- преміальні штукатурно-декоративні суміші Baupit NanoporTop з фактурою баранець: 1,5K, 2K, 3K;

На в'язучих з чистого акрилату штукатурно-декоративні суміші мають достатню паропроникність і найкраще утримують в собі пігменти навіть для декоративних покриттів у інтенсивному та насиченому кольорі, а також забезпечують підвищену стійкість до їх вигорання:

- преміальні штукатурно-декоративні суміші Baupit PuraTop з фактурою баранець: 1,5K, 2K, 3K.

На акрилових в'язучих штукатурно-декоративні суміші забезпечують високу стійкість до атмосферних опадів та здатність до колорування:

- професійні штукатурно-декоративні суміші Baumit GranoporTop з фактурами "баранець" 1,5K, 2K, 3K або "короїд" 2R, 3R.

На основі мінеральних в'язучих штукатурно-декоративні покриття забезпечують високу ефективність теплоізоляційної системи за рахунок швидкого виведення конденсату з системи та застосовуються при жорстких вимогах щодо негорючості фасадних систем, з подальшим пофарбуванням фасадними силіконовими, силікатними або на основі чистого акрилату фарбами та нанофарбами:

- професійні штукатурно-декоративні суміші Baumit Edelputz Special / Baumit Classico Special з фактурами "баранець" 1,5K, 2K, 3K або "короїд" 2R, 3R та фарби: акрилові Baumit GranoporColor, силіконові Baumit SilikonColor, Baumit StarColor, силікатні Baumit SilikatColor, нанофарби NanoporColor, на основі чистого акрилату Baumit PuraColor.

Загальні вказівки Вказівки з безпеки:

Не працювати за температури нижче +5 °C і вище +30 °C, у разі впливу прямого сонячного світла, дощу, сильного вітру або протягів. Вживати заходи для усунення впливу зазначених чинників.

Якщо інтервал між приклеюванням пінополістирольних фасадних теплоізоляційних плит і влаштуванням армованого гідрозахисного прошарку становить більше ніж 14 діб, необхідно обробити зовнішню поверхню плит шліфуванням для усунення пошкодженого ультрафіолетовим випромінюванням поверхневого шару утеплювача. Після шліфування, поверхню знепилити.

Пінополістирольні плити Baumit ProTherm нестійкі до прямого температурного впливу; гранична температура +65 °C. Темна плівка або фільтруючий матеріал можуть сприяти накопиченню тепла і невідворотно призвести до деформації плит.

Продукція не підлягає обов'язковій класифікації і маркуванню.

Транспортування пінополістирольних плит слід виконувати в оригінальній упаковці Виробника усіма видами транспорту під накриттям у відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють для усіх видів транспорту.

При навантаженні, розвантаженні та транспортуванні плит повинні вживатися заходи, які забезпечують їх зберігання від механічних пошкоджень та інших деструктивних чинників: зволоження, прямий вплив ультрафіолетового випромінювання тощо.

Плити повинні зберігатися складеними окремо за типами, марками і розмірами в штабелі у критих, сухих та прохолодних складських приміщеннях на відстані не менше 1 м від обігрівальних приладів. Допускається зберігання під навісами, що захищають плити від дії атмосферних опадів і сонячного проміння. При зберіганні під навісом плити повинні бути складені на підкладки, при цьому висота штабеля не повинна перевищувати 3 м.

Фактори впливу, яких необхідно уникати:

- температури більше 60 °C;

- будь-які джерела займання: іскри, відкрите полум'я;

- тривалого впливу сонячних променів;

- наявності органічних розчинників та речовин, що їх виділяють.

Плити пінополістирольні можуть контактувати з цементом, гіпсом, вапном, розчинами солі, різного роду ґрунтовими водами, холодними асфальтовими емульсіями та бітумними емульсіями на основі води, руберойдом з асфальтовим покриттям, каустичною содою, рідкими добривами, милом та ін. речовинами, що не викликають деструкцію пінополістиролу.

Пінополістирол стійкий до дії розчинів лугів (гідроксиду калію, вапна, аміаку), концентрованих та розбавлених кислот (соляної кислоти - 35%, азотної кислоти - 50%, сірчаної кислоти - 95%).

Запобігати контакту теплоізоляційних плит з речовинами, що можуть викликати деструкцію полістиролу, такими як:

- органічні розчинники (ацетон, бензол, оцтово-етиловий ефір, скипидар, розчинники фарб);

- спирти;

- насичені вуглеводні та нафтопродукти (бензин, гас, смоли та ін.);

- «холодні» бітумні клеї і мастики, які містять у своєму складі органічні розчинники.

Під час контакту із зазначеними речовинами пінополістирол може пошкодитись або повністю розчинитись.

Крім ретельного виконання правил транспортування та зберігання, під час роботи з полістирольними плитами необхідно вживати заходів запобігання прямої дії сонячних променів на будівельні матеріали та конструкції: встановлювати сонцезахисні навіси, сітки, козирки, планувати час виконання робіт таким чином, щоб під час монтажу утеплювача та нанесення декоративно-захисних шарів поверхні не піддавалися прямій дії сонячних променів.

Під час підготовки поверхонь основи до утеплення, приготування та нанесення клейових сумішей, улаштування гідрозахисного шару, нанесення штукатурно-декоративних сумішей, механічного закріплення теплоізоляційних плит тощо, необхідно ретельно дотримуватися вимог Виробників будівельних сумішей та інших компонентів фасадної системи.

Виробники теплоізоляційних плит та інших компонентів фасадної системи не несуть відповідальності за використання матеріалів не за призначенням, відсутність належної професійної підготовки Виконавців робіт, недотримання технології під час виконання робіт з матеріалами, недотримання правил виконання будівельних робіт та техніки безпеки.

Загальні вказівки:

Даний технічний паспорт встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. Під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватися правил їх виконання та техніки безпеки.

Виробник не несе відповідальності за недотримання технології під час роботи з матеріалом, а також за його використання з метою та за умов, не передбачених даним технічним паспортом.

У разі використання продукту в умовах не передбачених даним технічним паспортом, необхідно отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування.

Даний технічний паспорт, а також письмово не підтверджені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного паспорта всі попередні вважаються недійсними.

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам, що виконують роботи, базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.