



# Baumit StarContact

Преміальна клей-шпаклівна суміш

## Переваги

- Високоадгезійна та високоеластична
- Для застосування в цокольній зоні
- Під темні і насичені кольори оздоблення фасадів



## Продукт

Преміальна клей-шпаклівна суміш.

## Склад

Суміш цементу з мінеральними заповнювачами і модифікуючими добавками.

## Властивості

- Під темні і насичені кольори декоративного оздоблення фасадів
- Для застосування в цокольній зоні
- Для створення гідрозахисних прошарків по утеплювачу під облицювання
- Для приклеювання і шпаклювання мінераловатних і пінополістирольних теплоізоляційних плит, а також плит з екструдованого полістиролу
- Високоадгезійна та високоеластична
- Пластична та зручна у використанні
- Затверділий розчин має властивості високої вологостійкості, морозостійкості та паропроникності
- Висока фіксуюча здатність при приклеюванні
- Негорюча
- Екологічно безпечна
- Для зовнішніх і внутрішніх робіт

## Застосування

Преміальна клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact призначена для влаштування клейових, контактних та армованих гідрозахисних шарів в фасадних системах скріпленої теплоізоляції Baumit STAR із застосуванням мінераловатних та пінополістирольних плит і в системах теплоізоляції цокольних конструкцій Baumit SOCLE на основі фасадних теплоізоляційних плит з екструдованого полістиролу Baumit XPS TOP у відповідності до нормативних вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 і ETAG 004; придатна для вирівнювання поштукатурених поверхонь і бетонних стінових конструкцій шаром до 5 мм з армуванням скловолонистою сіткою Baumit StarTex або без армування.

## Відповідність матеріалу

Технічні характеристики і показники якості клей-шпаклівної суміші Baunit StarContact відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані» групи ЗК5 і ПЗ.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2-18-3/3557 дійсний до 23.02.2027.

Технічні характеристики дійсні за температури  $+20 \pm 2$  °C і відносної вологості повітря  $55 \pm 5\%$ . В інших умовах зазначені характеристики можуть змінюватися.

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Колір:</b>                                                                           | сірий з відтінком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Змішування з водою:</b>                                                              | ~5,3 л/25 кг сухої суміші;<br>~0,21 л води на 1 кг сухої суміші                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Крупність заповнювача:</b>                                                           | не більше ніж 0,63 мм (вимоги ДСТУ – не більше ніж 0,8 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Час придатності розчинової суміші:</b>                                               | ~140 $\pm$ 10 хвилин (вимоги ДСТУ – не менше ніж 120 хвилин)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Час коригування:</b>                                                                 | ~20 хвилин (вимоги ДСТУ – не менше ніж 10 хвилин)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Міцність на стиск (через 28 діб):</b>                                                | ~6,5 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 4,0 МПа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Міцність зчеплення з основою з бетону після витримання в повітряно-сухих умовах:</b> | до мінеральних основ: ~1,0 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 0,5 МПа);<br>до плит ППС: ~0,11 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 0,08 МПа);<br>до плит МВ: ~0,023 МПа (вимоги ДСТУ – не менше ніж 0,015 МПа)                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Морозостійкість:</b>                                                                 | не менше ніж 75 циклів (вимоги ДСТУ – не менше ніж 75 циклів)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Теплопровідність:</b>                                                                | ~0,8 Вт/м×K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Рухомість:</b>                                                                       | відповідає вимогам ДСТУ:<br>для приклеювання: $4,5 \pm 0,5$ см;<br>для шпаклювання: $5,5 \pm 0,5$ см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Водопоглинення:</b>                                                                  | $W = \sim 0,5 \text{ кг/м}^2 \times \sqrt{\text{год.}}$ (група ПЗ за ДСТУ Б В.2.7-126)<br>норма: $W \leq 0,6 \text{ кг/м}^2 \times \sqrt{\text{год.}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Товщина шару:</b>                                                                    | <u>в системі MW (плити МВ):</u><br>- клейовий шар – 2-10 мм;<br>- контактний шар – 1,5-2 мм;<br>- гідрозахисний шар – 3-5 мм<br><u>в системі EPS (плити ППС):</u><br>- клейовий шар – 2-10 мм;<br>- гідрозахисний шар – 3-5 мм<br><u>вирівнювання мінеральних основ:</u><br>- для вирівнювання основ – 1-5 мм                                                                                                                           |
| <b>Усадка розчинової суміші:</b>                                                        | ~0,3 мм/м (вимоги ДСТУ – не більше ніж 1,5 мм/м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Коефіцієнт опору паропроникності:</b>                                                | не більше ніж $9 \text{ м} \times \text{год} \times \text{Па/мг}$ ( $\mu = 18$ ) (вимоги ДСТУ – не більше ніж $10 \text{ м} \times \text{год} \times \text{Па/мг}$ )                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Паропроникність:</b>                                                                 | ~0,11 мг/м×год×Па (вимоги ДСТУ: - по мінеральній – не менше ніж 0,10 мг/м×год×Па; - по пінополістиролу – не менше ніж 0,04 мг/м×год×Па)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Температура основи, матеріалу та повітря під час нанесення:</b>                      | від +5 °C до +30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Орієнтовна витрата сухої суміші:</b>                                                 | <u>для пінополістирольних плит:</u><br>- приклеювання утеплювача: ~5 кг/м <sup>2</sup> ;<br>- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м <sup>2</sup> ;<br>- улаштування посиленого гідрозах. шару: ~6 кг/м <sup>2</sup> ;<br><u>для мінераловатних плит:</u><br>- приклеювання утеплювача: ~6 кг/м <sup>2</sup> ;<br>- улаштування контактного шару: ~2 кг/м <sup>2</sup> ;<br>- улаштування гідрозахисного шару: ~4 кг/м <sup>2</sup> ; |